




Gauthier et Jacques ont dit...

Restaurations indirectes Le scellement dentinaire immédiat



Rappels

Indications : restaurations indirectes quand la dentine est exposée

Pourquoi : dentine protégée des agressions chimiques, physiques et bactériennes

Intérêt : confort du patient, qualité de l'adhésion obtenue, reconfiguration cavitaire

Option A

Protection fond de cavité

Adhésif chargé + couche résine composite flow photo

A1 . Résine composite photo

- 1 couche \leq 1,5 mm

Option B

Reconfiguration cavité : contre-dépouilles, rehaussement marges

Adhésif chargé + couche résine composite flow photo¹ ou duale

B1a . Résine composite duale

- attendre 180 s
- puis photopolymériser 45s.

B1b . Résine composite photo

- incréments successifs \leq 1,5mm
- polymérisation 15s/incrément puis 45s à la fin

2 . Dernière polymérisation : recouvrir la résine composite de glycérine

3 . Eliminer ensuite toute trace de résine composite sur l'émail

4 . Avant la réalisation de la restauration transitoire : gel de glycérine

¹ : choix conseillé